



FOBOPREN

Hidrófobo anti-florescência para tijoleira

Generalidades

A pedra natural não tratada, não polida a chumbo ou com outro sistema, são particularmente sensíveis ao fenómeno de deterioração provocados de múltiplos factores (ambiente, clima, exposição ao tráfego e aos agentes de manchas) a causa da porosidade varia de média a extremamente elevada.

FOBOPREN é um impregnante hidro-repelente para pavimentos em pedra porosa não tratada, que penetra na porosidade superficial, revestindo de um filme protector invisível mono molecular que repele a água e a humidade.

FOBOPREN é um produto especial que tem um efeito de protecção especialmente estudado para pavimentos em tijoleira, ladrilho, porfio e outras pedras naturais.

Caracterizado de um elevado poder impregnante, forma um filme invisível sobre o pavimento e vai progressivamente repelindo as florescências e as águas.

O emprego do FOBOPREN impede a formação das florescências calcárias e garante uma óptima impermeabilização da superfície, sem modificar o seu aspecto físico a estético e deixando respirar o pavimento de modo que a humidade possa evaporar sem transferir na superfície o calcário (ideal para terraços, caves, alpendres, etc.).

Campo de aplicação

O tratamento hidrófobo e anti-florescência com FOBOPREN pode ser efectuado em pavimentos não tratados em pedra natural porosa, tijoleira, ladrilho, patamares ou porfido, colocados ou em locais externamente húmidos como garagens, cantinas e ambientes sujeitos à penetração e/ou estagnação de água e humidade e à formação de florescências brancas.

FOBOPREN ao ser utilizado não modifica o aspecto estético da superfície.

Modo de utilização

Aplice o FOBOPREN pulverizando abundantemente sobre o pavimento limpo e seco. A secagem do produto é muito rápida (cerca de 1 hora), mas o grau máximo de protecção contra a água se atinge nas 24 horas após a aplicação.

O tratamento dos pavimentos exteriores se deve efectuar em dias sem chuva.

O rendimento do FOBOPREN é calculado, em média, em 1 litro por cada 10-15 m² de superfície.

Para um eventual acabamento na superfície interior tratada com FOBOPREN pode aplicar (não antes das 24 horas) uma ou duas demãos de RUSTISOL para elevar o aspecto estético e aumentar a duração do tempo de tratamento. Aplicar RUSTISOL (uma ou duas demãos) e puxar o brilho com monoescova equipada com disco branco.

FOBOPREN

Características técnicas

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPOSIÇÃO | solução de polímeros e solventes orgânicos |
| ASPECTO FÍSICO | Líquido transparente incolor |
| PERFUME | Característico |
| PESO ESPECÍFICO: | 0,8 |
| Ph: | n.a. |
| SOLUBILIDADE NA ÁGUA | Não miscível. |
| SOLUBILIDADE NO SOLVENTE: | Completa |
| RENDIMENTO | 30 – 40 gr/ m2 por demão e segundo a porosidade do pavimento |
| INFLAMABILIDADE | > 40°C |

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto é INFLAMÁVEL e NOCIVO: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
Evite o contacto com os olhos e a pele.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Conservar à temperatura entre os 5 e os 35°C.

Informação ADR:

ARTESOL (Classe 3, F1, PG III ADR) embalados em caixas de papelão litros 4x5 com uma isenção total (ADR 1.1.3.4), isto implica uma isenção de qualquer obrigação ADR (entradas nos camiões ADR, DDT motorista, ADR com licença, entrega de cartões de transporte). Não existe também limite transportável máximo.

